



Isolmant UnderSpecial Swiss

Produit composé d'Isolmant Special Swiss 5 mm, associé sur la face inférieure à FIBTEC XF1 (fibre aiguilletée spéciale, produite sur des spécifications calibrées pour un meilleur affaiblissement acoustique).

Le produit répond à la résistance au feu selon la réglementations allemande DIN 4102-B2 et selon la réglementations EN 11925-2/EN 13501-1-1:2000 euroclass E.

À positionner avec la fibre vers le bas.

ÉPAISSEUR

8 mm environ

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

$\Delta L_w = 34$ dB Valeur certifiée

RIGIDITÉ DYNAMIQUE

$s' = 11$ MN/m³

RÉSISTANCE THERMIQUE

$R_t = 0,234$ m²K/W

RÉACTION AU FEU

Euroclass E - conforme à la norme DIN 4102-B2

FORMAT

En rouleaux de:
1,50 m x 50 m (h x L) = 75 m²

Produit à feuillure

Après avoir superposé les membranes, il est conseillé d'effectuer le jointoiement avec Isolmant Bande Ruban ou Isolmant Ruban Toilé

EMBALLAGE

Rouleaux individuels

isolmant UnderSpecial swiss

SECTEURS D'UTILISATION

Isolmant UnderSpecial Swiss garantit un affaiblissement acoustique élevé sous les sols dans tous les cas nécessitant également une augmentation du pouvoir insonorisant du plancher. Spécialement indiqué dans les fonds à deux couches, il nécessite des épaisseurs de la chape de finition d'au moins 6 cm. Pour les épaisseurs inférieures, il est conseillé d'armer les chapes avec un grillage approprié ou avec des fibres. Faire attention lors de l'application avec de la céramique posée "fraîche".

CAHIER DES CHARGES

Couche résiliente en polyéthylène réticulé physiquement, expansé à cellules fermées, gaufré et sérigraphié sur la face supérieure et associé sur la face inférieure à une fibre aiguilletée spéciale afin d'améliorer la performance acoustique (type Isolmant UnderSpecial Swiss). À positionner avec la fibre tournée vers le bas. Produit à feuillure. Épaisseur 8 mm. Rigidité dynamique 11 MN/m³. Le produit répond à la résistance au feu selon la réglementations allemande DIN 4102-B2 et selon la réglementations EN 11925-2/EN 13501-1-1:2000 euroclass E.

AVERTISSEMENT

Cette fiche ne présente pas d'avertissement spécifique. Il sera du ressort de l'utilisateur d'établir si le produit est adapté à l'emploi prévu ou pas.



isolmant
benessere acustico e termico

by **TECNASFALTI**

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.ch