



IsolDrum Silver

Materassino isolante in polietilene NPE, rivestito con film alluminato. Prodotto fornito di cimosa adesiva per la sovrapposizione e la sigillatura dei teli.

Da posare con il film alluminato rivolto verso l'alto.

■..... SPESSORE	2 mm circa
■..... ISOLAMENTO DRUM SOUND	> 30 sone
■..... ISOLAMENTO AL CALPESTIO	$\Delta L_w = 18$ dB (sotto 7 mm di laminato DPL)
■..... RESISTENZA A COMPRESSIONE	6 kPa (0,5 mm di deformazione)
■..... RESISTENZA ALL'IMPATTO LARGE BALL TEST	1700 mm (sotto 7 mm di laminato DPL)
■..... CREEP DEFORMAZIONE VISCOSA	0,5 kPa (max carico con def < 0,5 mm in 10 anni)
■..... COMPORTAMENTO A LUNGO TERMINE	< 8.000 cicli a (25 kPa)
■..... RESISTENZA TERMICA	$R_t = 0,063$ m ² K/W
■..... RES. AL VAPORE ACQUEO	Sd = 180 m
■..... FORMATO	In rotoli da 1 m x 15 m pari a 15 m ²
■..... CONFEZIONE	In scatole di cartone da 20 rotoli (300 m ²)

isol drum

SETTORI D'IMPIEGO

L'utilizzo di IsolDrum Silver è particolarmente indicato nei casi in cui vi sia presenza o risalita di umidità dagli strati sottostanti. Il prodotto è idoneo anche nelle applicazioni con sistema di riscaldamento a pavimento. Verificare che: R_t (rivestimento + isolante) $\leq 0,15$ m²K/W.

VOCE DI CAPITOLATO

Strato resiliente costituito in polietilene di tipo NPE, rivestito con film alluminato (tipo IsolDrum Silver). Il film alluminato si estende per una lunghezza di circa 10 cm oltre il bordo del materassino, al fine di consentire la battentatura tra i diversi rotoli. Il prodotto è dotato di adesivo per sigillare la cimosa. Da posare con film alluminato rivolto verso l'alto. Spessore 2 mm circa.

AVVERTENZE

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



isolmant
benessere acustico e termico

by **TECNASFALTI**

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.ch